einfach Schöner Farbwelten

PROFIWEISS

scheuerfest
leicht zu verarbeiten
spritzarm und füllkräftig
emissionsarm
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Kl. 1 bei 7 m²/ltr.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Für den Innenbereich, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. neutrale Innenputze, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Wetterbeständigkeit: nur für den Innenbereich

Verträglichkeit:
Abtönen mit Voll- und Abtönfarbe in jedem Mischungsverhältnis möglich.

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:
Dispersions-Innenwandfarbe für alle Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei fachgerechter Vorbehandlung. Auf neutralen Innen-putzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:
Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, sowie öl-, fett- und staubfrei sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit geeignetem Tiefgrund verfestigen. Nicht saugende Untergründe ggf. mit geeignetem Haftgrund vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen. Um Ansätze zu vermeiden nass-in-nass in einem Zug aufbringen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren.

Anstrichaufbau
- Untergrund entsprechen vorbehandeln
- 1 x Grundanstrich mit 5 % Wasser verdünnt
- 1-2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:
ca. 7 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser, eventuell unter Gebrauch von Spülmittel

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:
Vinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsstoffe.
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

GISBAU-Code: BSW 20

WGK: 2

Allgemeine Hinweise:
Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter der Tel-Nr.: +49 (0) 4124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.